



# AMBIANCE LAK SURFACER



## DESCRIPTION

Primaire et sous-couche de laque acrylique.

## CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 7b2 (NF T 36-005).

## DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur - Extérieur
- Tous types d'habitation, recommandé pour travaux dans locaux occupés (hôtels, restaurants, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, banques, bureaux, etc.)

## SUBJECTILES

- Bois et dérivés, métaux ferreux et non ferreux, PVC.
- Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

## QUALITES DOMINANTES

- Faible odeur
- Garnissant aux arêtes
- Opacifiant
- Microporeux
- Séchage et recouvrement rapides
- Bonne adhérence sur de nombreux supports

## CARACTERISTIQUES

<b>Liant</b>	Résine acrylique en dispersion dans l'eau.
<b>Pigment</b>	Blanc : dioxyde de titane rutile.
<b>Divers</b>	Matières minérales neutres.
<b>Extrait sec en poids</b>	55 % ± 2 en blanc.
<b>Extrait sec en volume</b>	39 % ± 3 en blanc.
<b>Masse volumique</b>	Blanc : 1,35 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> à 20°C.
<b>Epaisseur du film sec</b>	En moyenne 35 micromètres.
<b>Réflexion spéculaire</b>	10-20 GU après 7 jours de séchage.
<b>Conformité aux spécifications</b>	- <b>Etiquetage environnemental :</b> *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .
<b>Température limite de service</b>	60°C.
<b>C.O.V.</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010) .Ce produit contient au maximum 75 g/l

**RENSEIGNEMENTS PRATIQUES**

<b>Conditionnements</b>	1 l et 2,5 l.
<b>Conservation</b>	2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
<b>Aspect en boîte</b>	Peinture semi-fluide.
<b>Aspect du produit sec</b>	Satiné.
<b>Teintes</b>	Voir nuancier LEVIS COLOR MIX (teintes à réaliser au moyen de la machine à teinter au départ des bases W, M et C).
<b>Outils</b>	Brosse, rouleau à fibres polyester courtes (5 mm), pistolet.
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi pour la brosse, le rouleau Pistolet : 10 % maxi d'eau.
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau immédiatement après usage.
<b>Rendement en surface</b>	± 11 m²/l.
<b>Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.</b>	Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable : 16 heures.
<b>Précaution</b>	Ne pas appliquer AMBIANCE LAK SURFACER à une température inférieure à 8°C et 65 % H.R.
<b>Sécurité</b>	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

**RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES**

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1).

**Matériaux neufs** : se référer aux fiches techniques des couches primaires préconisées.

**Anciennes peintures** : lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence, dépolir les surfaces le nécessitant. Reboucher et dérouiller si besoin. Dépoussiérer.

**Anciennes peintures en mauvais état** : décaper.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. de film de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

**MISE EN ŒUVRE**

<b>EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS</b>			
	<b>Primaire</b>	<b>Intermédiaire</b>	<b>Finition</b>
Bois et dérivés (intérieur)	AMBIANCE LAK SURFACER	AMBIANCE LAK MAT ou SATIN	AMBIANCE LAK MAT ou SATIN
Bois et dérivés (extérieur)	AMBIANCE LAK SURFACER	AMBIANCE LAK SURFACER	ULTRALASUR ACRYL OPAQUE ou ACRYLEVIS SATIN TX
Métaux ferreux	PRIMER METAL	AMBIANCE LAK SURFACER	AMBIANCE LAK MAT ou SATIN
Métaux non ferreux	AMBIANCE LAK SURFACER		
<b>EXEMPLES DE TRAVAUX DE RENOVATION</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Après retouches des parties mises à nu avec le primaire approprié et révision des irrégularités à l'enduit (intérieur), appliquer généralement 1 couche AMBIANCE LAK SURFACER puis 1 couche AMBIANCE LAK MAT ou SATIN ou ACRYLEVIS SATIN TX.</li> </ul>			
<b>CONSEILS UTILES</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur boiserie extérieures, en présence de fixations métalliques rouillées, utiliser ACRYLEVIS PRIMER en couche primaire.</li> </ul>			

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.