CRÉATIVE

FICHE TECHNIQUE

	quadro affinity uni		quadro affinity chiné	
Description	Dalle plombante amovible à velours saxony frisé		Dalle plombante amovible à velours saxony frisé	
Composition	100 % polyamide *antistatique si température environ 21°C et humidité relative minimum 50 %*		100 % polyamide *antistatique si température environ 21°C et humidité relative minimum 50 %*	
Conseils d'utilisation	Habitat intensif / Professionnel		Habitat et professionnel intensifs	
Caractéristiques techniques				
Sous-couche	A base bitume	Feutre Acoustic	A base bitume	Feutre Acoustic
Poids du velours utile	± 840 g/m²	± 840 g/m²	± 800 g/m²	± 800 g/m²
Poids total du velours	± 1 030 g/m²	± 1 030 g/m²	± 1 040 g/m²	± 1 040 g/m²
Poids total	± 4 885 g/m²	± 5 000 g/m²	± 4 845 g/m²	± 4 965 g/m²
Jauge	1/10	1/10	1/10	1/10
Nombre de points/m²	197 500	197 500	205 400	205 400
Epaisseur du velours	± 5,4 mm	± 6,3 mm	± 4,5 mm	± 5,1 mm
Epaisseur totale	± 8,0 mm	± 12,4 mm	± 7,6 mm	± 10,9 mm
Dimensions des dalles	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Conditionnement (carton)	4 m² (16 dalles)	3 m² (12 dalles)	4 m² (16 dalles)	3 m² (12 dalles)
Nombre de coloris	21	21 - Attention, minimum de commande : nous consulter	12	12 - Attention, minimum de commande : nous consulter
Stabilité dimensionnelle	≤ 0,20 %	≤ 0,20 %	≤ 0,20 %	≤ 0,20 %
Isolation phonique	ΔLw 27 dB	ΔLw 36 dB	ΔLw 26 dB	ΔLw 33 dB
Absorption acoustique	αw : 0,20	αw : 0,30	αw : 0,20	αw : 0,30
Charges électrostatiques	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique	< 2 kV - Antistatique
Résistance thermique	< 0,17 m² °C/W (apte sol chauffant)	- - -	< 0,17 m² °C/W (apte sol chauffant)	- - -
Solidité à la lumière	5-6/8	5-6/8	5-6/8	5-6/8
Certifications et classements				
Classification selon NF EN 1307	Classe 23/32 - LC4 + chaise à roulettes		Classe 23/33 - LC3 + chaise à roulettes	Classe 23/33 - LC4 + chaise à roulettes
Euroclasse feu EN 13501-1	B_{fl}-s1 dossier bitume	C_{fl}-s1 sous-couche Acoustic	B_{fl}-s1 dossier bitume	C_{fl}-s1 sous-couche Acoustic

H.Q.E.

Ce produit s'inscrit dans la démarche H.Q.E.®
(cf EPD - Déclaration Environnementale des Produits - disponible sur demande).

Conseils de mise en œuvre

La préparation du support sera conforme aux e-cahiers du CSTB 3469 de juillet 2003.
Pose maintenue sur sol plan, sec, rigide et sain suivant la norme NF P 62202 (parties 1 et 2) et le DTU 53.1. Pose en damier ou unidirectionnelle.

Conseils d'entretien

Entretien courant : aspiro-brosseur. Entretien régulier : shampooing sans laisser de résidus ou poudres sèches. Rénovation : injection-extraction par un professionnel.

Descriptif type

Dans les locaux suivants… sera posé un revêtement appartenant à la famille des dalles plombantes amovibles 100 % polyamide à velours saxony frisé sur envers bitume du type « QUADRO AFFINITY UNI » d'UDIREV. Ce revêtement a la classification européenne classe 22/32 et l'Euroclasse feu B_{fl}-s1. Le choix portera sur une gamme de 21 coloris.

Dans les locaux suivants… sera posé un revêtement appartenant à la famille des dalles plombantes amovibles 100 % polyamide à velours saxony frisé sur envers feutre Acoustic du type « QUADRO AFFINITY UNI » d'UDIREV. Ce revêtement a la classification européenne classe 22/32 et l'Euroclasse feu C_{fl}-s1. Le choix portera sur une gamme de 21 coloris.

Dans les locaux suivants… sera posé un revêtement appartenant à la famille des dalles plombantes amovibles 100 % polyamide à velours saxony frisé sur envers bitume du type « QUADRO AFFINITY CHINÉ » d'UDIREV. Ce revêtement a la classification européenne classe 33 et l'Euroclasse feu B_{fl}-s1. Le choix portera sur une gamme de 12 coloris.

Dans les locaux suivants… sera posé un revêtement appartenant à la famille des dalles plombantes amovibles 100 % polyamide à velours saxony frisé sur envers feutre Acoustic du type « QUADRO AFFINITY CHINÉ » d'UDIREV. Ce revêtement a la classification européenne classe 33 et l'Euroclasse feu C_{fl}-s1. Le choix portera sur une gamme de 12 coloris.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ (A+ A B C)

** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CE
EN 14041
B_{fl}-s1 DS
EN 1307
Dossier bitume

CE
EN 14041
C_{fl}-s1 DS
EN 1307
Sous-couche Acoustic

UDIREV
www.udirev.com

Édition janvier 2015 - Sous réserve de modifications techniques. Document non contractuel.