

LIBERTY ROCK 30

Dalles et Lames PVC RIGIDE Clipsable



Classification	Normes	Unités	
Norme produit			NF EN ISO 10582
Classement Européen	NF EN ISO 10874		23-31
Caractéristiques	Normes	Unités	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 18 x 122 cm Dalle : 30 x 60 cm
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4,20 mm
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,30 mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	8 400 g/m ²
Performances	Normes	Unités	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,25 %
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _{1r} -s1
Efficacité acoustique (bruit de choc : ΔL _w) avec sous couche SECURA LVT CLIC 1,5 mm	EN ISO 717-2	dB	19
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0,01 mm
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918:2009	Cycles	25 000 (sans dommage)
Résistance thermique	EN 12664	m ² .K/W	0,013
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R9
Glissance (coef.)	EN 13893	μ	≥ 0,30 (Classe DS)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	> 6
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987		OK
Traitement de surface			Polyuréthane
Chauffage par le sol	EN 12524	Degré	Max 27°
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	ISO 16000-6	μg/m ³	A+
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	μg/m ³	Non détecté
REACH (règlement européen)			Conforme à la Norme en vigueur REACH 1907/2006/CE
Description			
Description du produit			Revêtement de sol 100% PVC rigide en dalle et en lame selon les décors. Le LIBERTY ROCK 30 est doté d'un système de clipsage : • UNICLIC® (clic traditionnel sur les grands côtés) • Vålinge Fall Down (clic à plat sur les petits côtés). Micro-Chanfrein sur les 4 côtés. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien
Conseils d'utilisation			Usage domestique élevé : séjour, hall d'entrée, salle à manger... Usage commercial modéré : chambre d'hôtel, salle de réunion
Garantie			10 ans en usage domestique (selon conditions)
Conditionnement			Lames 18 x 122 cm - carton de 12 lames = 2,64 m ² Dalles 30 x 60 cm - carton de 12 dalles = 2,16 m ²
Mise en œuvre			Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3 Joint de dilatation de 8 mm en périphérie de la pièce. ≥ 144m ² ou ≥ 12 ml : Joint de fractionnement obligatoire (voir notice de pose complète disponible sur le site www.udirev.com).
Conseils d'entretien			Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc (voir notice d'entretien complète disponible sur le site www.udirev.com).



EN 14041
DOP-01-SV-2018-0085



Norme NF EN ISO 10582

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

UDIREV
www.udirev.com