

FICHE TECHNIQUE LAMIDECOR CONTRACT 8 mm

<u>Codes UDIREV</u>	<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Colisage</u>
6110 46	Chêne Gris Mercure (monolame)	8 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.20 m ²
6110 09	Chêne Naturel ancien (monolame)	8 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.20 m ²
6110 21	Chêne Ermitage (monolame)	8 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.20 m ²
6110 22	Chêne Cabane (monolame)	8 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.20 m ²
6110 15	Chêne Paris (monolame)	8 x 190 x 1288 mm	DUOLOC	2.20 m ²

DESCRIPTION :

Revêtement de sol stratifié UDIREV, 8mm, sans chanfrein, Classe 23/32, AC4. (Norme EN 13329)
Garantie à vie en usage domestique (33 ans) / Garantie commercial 5 ans.

Certifications / Classements :



DESTINATION :

Neuf et rénovation - Pièces sèches- Intérieur – Classe 32.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif
- Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration

Nous consulter pour d'autres usages.

Protection des zones par un tapis de propreté – Nous consulter.

MISE EN ŒUVRE :

- Pose flottante sans colle par le système d'assemblage DuoLoc.
- Pose sur chauffage au sol possible. (y compris chauffage réversible selon conditions d'installation)

ACCESSOIRES ASSORTIS :

Plinthes assorties 60 x 12 x 2400 mm (bords ronds) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds).

Quart de ronds assortis.

Barres de jonction ou adaptation assorties.

La sous couche EXCELLENCE IMPACT + est obligatoire en cas de classement UPEC imposé.

DONNEES TECHNIQUES

Feu	EN 14041		Cfl-S1
Formaldéhydes	EN 14041		E1
Résistance au glissement	EN 14041		DS
Gonflement à l'humidité	EN 13329	≤ 18%	12%
Résistance à l'impact - Petite bille - Grosse bille	EN 13329	≥ 12 N ≥ 750 mm	≥ 12 N ≥ 750 mm
Résistance à l'abrasion	EN 13329		AC4 (IP ≥4000)
Résistance aux tâches	EN 438	Groupe 1, 2 Groupe 3	Classe 5 Classe 4
Cigarette brûlante	EN 438		Classe 4
Déplacement pieds de meubles	EN 424	Pied de type 0	Aucun désordre
Chaises à roulettes (type W en 12529)	EN 425		Aucun changement d'aspect. Aucun désordre.
Résistance thermique	ISO 8302		0.08 m ² .°K/W
Chauffage par le sol		Avec sous couche spéciale	OK
Densité	EN 323		950 kg

ENTRETIEN


Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.

Entretien **légèrement** humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Palettes de 56 colis – Poids au m² : 7.55 kg – 9 lames par colis.



DOP 01-STR-2018-0006