

Description Produit

Revêtement de sol		Revêtement de sol stratifié UDIREV, 8mm, Classe 23/32, AC4. (Norme EN 13329)
Chanfreins		4V
Format (l x ép x L.)	mm	193 x 8 x 1380
Épaisseur totale	mm	8
Poids	Kg/m ²	6.83
Conditionnement	Paquet	2.131 m ²
	Palette	119.336 m ² / 56 colis
Nombre de lames/parquet		8
Pose		Pose flottante sur sous couche par système clic à plat.
Label environnemental		PEFC
Garantie		25 ans usage résidentiel 3 ans usage commercial
Chauffage au sol		OK (avec sous couche appropriée)

Classification	Méthode d'essai	Unité	Exigences normatives
Résistance à l'usure	EN 13329		AC4
Résistance aux chocs	EN 13329		IC2
Épaisseur gonflement 24h	EN 13329	%	≤18%
Résistance aux taches	EN 438-2	Groupe 1 à 2 Groupe 3	Degré 5 Degré 4
Résistance à la traction	EN 319	N/mm ²	>1,2
Résistance au décollement	EN 311	N/mm ²	>1,5
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 424		4 pas de changement visible
Largeur de la couche supérieure	EN 13329	mm	± 0,1
Longueur de la couche supérieure	EN 13329	mm	± 0,3
Perpendicularité	EN 13329	mm	Max 0,2
Rectitude des arêtes	EN 13329	mm/m	<0,3
Différences de hauteur	EN 13329	mm	Max 0,15
Ouverture des joints	EN 13329	mm	Max 0,2
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	<0,05
Résistance thermique	EN 12667	m ² K/W	R = 0.0587 m ² K/W
Résistance à la glissance			Classe technique DS
Réaction au feu	EN 13501		Cfl-s1 B1
Marquage CE	EN 14041		

Destination : Neuf et rénovation - Pièces sèches - Intérieur – Classe 23/32.

Usage : Résidentiel : maison individuelle, logements collectifs.

Commercial : commerce, bureaux, hôtellerie, restauration.

Entretien : A sec avec serpillières en micro-fibres régulier. Entretien légèrement humide ponctuel.
Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

Accessoires coordonnés : nous consulter.



DOP 01-BOI-2022-0001