

Description Produit	
Parquet	Contrecollé 3 frises en chêne
Chanfreins	Sans – Bords droits
Format (Lx l x ép.)	mm 185 x 13 x 1080
Epaisseur de parement	mm 3.6
Couche intermédiaire	mm latté résineux
Epaisseur totale	mm 13
Poids	Kg/m ² 7.60
Conditionnement	Paquet 1.998 m ² - 10 lames Palette 24 colis
Essence de bois	Chêne
Taux d'humidité	% 6-8
Contrebalancement	mm Déroulé résineux
Traitement de surface	Vernis
Label environnemental	PEFC
Garantie	15 ans usage résidentiel
Pose	Clic AUTOMATIC-CLICK SYSTEM sans colle, sans outil
	51.11 Pose flottante
	51.2 Pose collée en plein
Chauffage par le sol	Compatible en pose collée en plein (selon conditions UDIREV)

Classification	Norme	Unité	Mesures
Classement au feu	EN 13 501-1		Dfl-S1
Glissance	EN13 893		μ ≥ 0.47
	CEN/TS 15676		DS 29 SRT (humide) 51 SRT (sec) Protection recommandée Pas de changement
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425		
Effet d'un pied de meuble	EN 424		
Résistance thermique	EN ISO 10456	Coefficient m ² K/W	0.087
Classement d'usage (sur bois brut)	EN 685		31
Marquage CE	EN 14342		DOP 01-BOI-2023-001
Dégagement de formaldéhydes (HCOH)	EN 717-1	mg/m ³	E1 ≤ 0.05 ppm
Emission de COV	ISO 16 000-9	μg/m ³	A+
Résistance aux taches	EN 13442		Degré 5

Destination : Neuf et rénovation – Pièces sèches intérieures.

Usage : logements avec accès vers l'extérieur, individuels ou collectifs / Tertiaire modéré (bureaux individuels, chambres d'hôtels, etc).

Entretien : voir protocole d'entretien des parquets vernis UDIREV.

Accessoires coordonnés : plinthes et profils, nous consulter.

Choix de bois : Campagne, voir descriptif UDIREV pour spécificités précises.



CHOIX DE BOIS UDIREV

Selon norme EN 13489

UDIWOOD ACCESS 3 FRISES
Campagne
Aubier sain admis : jusqu'à 75% de la surface des frises, légèrement décoloré, 50 % de frises avec aubier sur chaque lame.
Nœuds jusqu'à 30 mm de diamètre, sans limite de nombre. (masticage admis)
Gerces, fissures et micro fissures non admises
Entre écorce non admise
Ronce admise
Droit de fil et dosse admis
Cœur sain admis, rayons médullaires admis
Variation de couleur admise, toutes couleurs et légères décolorations, trainées blanches admises
Altération biologique admise (trou de vers)

Le bois est un produit naturel et vivant pouvant présenter des nuances de couleurs et de textures. Les échantillons, catalogues et photos ont un caractère indicatif et non engageant.

L'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte du bois. Le produit livré peut donc présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.